

# ÚDAJOVÝ LIST

## ROKOFLOOR® LACK – RK 883

VODOUŘEDITELNÝ NÁTĚR NA POLYURETANOVÉ BÁZI, POTĚR

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Vodou ředitelný nátěr, čirá hmota, nízko viskózní, dvoukomponentní na polyuretanové bázi.

### SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- dobré mechanické vlastnosti
- matný povrch
- Výborná UV stabilita
- snadné čištění
- zvýšení protiskluznosti povrchu
- Obsah VOC – produkt splňuje požadavky LEED dle SCAQMD Rule 1113
- Klasifikace reakce na oheň: Bfl-s1

### POUŽITÍ

ROKOFLOOR® LACK je hmota speciálně určená pro matování epoxidových a polyuretanových povrchů. Použití jako bezprašný nátěr.

### ÚDAJE KE ZPRACOVÁNÍ

ROKOFLOOR® LACK nesmí být zpracována při teplotách okolí a podkladu pod +10 °C a nad +30 °C – minimální doporučená teplota je +12 °C, (při teplotě pod +12 °C zvyšuje viskozitu – houstne). Doporučená teplota materiálu pro aplikaci je +20 °C a relativní vlhkost vzduchu do 65 %. Během aplikace a vytvrzování nesmí na hmotu přijít voda ani jiné chemické zatížení. Teplota podkladu nesmí být nižší než +3 °C nad rosným bodem. Podmínky musí být dodrženy po celou dobu zpracování až do konečného vytvrzení materiálu.

VLASTNOSTI VÝROBKU		
	Složka A	Složka B
Konzistence	Tekutá	Tekutá
Barva	Čirá	Čirá
Objemová hmotnost	Cca 1100 kg/m <sup>3</sup>	Cca 1100 kg/m <sup>3</sup>
Obrusnost BCA	max. 100 µm	ČSN EN 13892-4
ÚDAJE PRO POUŽITÍ		
Mísicí poměr	<b>5 : 1 hm.</b> (5 díly složky A a 1 díl složky B) nebo dle etikety na obalu	
Konzistence hmoty	Tekutá	
Povrch	Matný	
Doba zpracovatelnosti při 20 °C	50 minut	
Dovolená teplota nanášení	Od +10 °C do +30 °C	
Pochůzný	24 – 36 hodinách při 20 °C	
Plně vytvrzený	7 dní při 20 °C	
Přetíratelnost	do 24 h při 20 °C	
Spotřeba	Max. 0,08 kg/m <sup>2</sup> nátěr jedna vrstva, doporučujeme 1- 2 vrstvy	

1	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, <a href="http://www.rokospol.cz">http://www.rokospol.cz</a> , <a href="http://www.rokofloor.cz">www.rokofloor.cz</a>	Aktualizace: JB 11.4.2020
---	--	------------------------------

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Na vytvrzený povrch vybraných výrobků řady ROKOFLOOR® aplikovat ROKOFLOOR® LACK ve vhodné spotřebě 0,1 - 0,15 kg/m<sup>2</sup> ve dvou vrstvách.

## APLIKAČNÍ POSTUP

ROKOFLOOR® LACK je dodáván ve vhodném mísicím poměru. Takto připravený materiál musí být zpracován během jeho doby zpracovatelnosti vhodnou technologií. Míchá se v daném poměru, provádí se tak, že složku A důkladně promícháme a poté přilejeme složku B a důkladně promícháme. **Míchat na pomalu bez vzniku pěny!**

## HLADKÝ NÁTĚR

Aplikovat v odpovídající spotřebě lakovacím válečkem z lakovací nádoby, nelijeme přímo na podlahu a neroztíráme. Lehce sjednotit válcem do kříže.

## ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Použitá nářadí ihned po skončení práce umyjte vodou nebo Rokoředidlem C6000 nebo vodou.

## SKLADOVATELNOST

24 měsíců v dobře uzavřených neporušených originálních nádobách v suchu **při teplotě od +10 °C do +30 °C! Chraňte před mrazem.**

## BALENÍ

ROKOFLOOR® LACK se dodává v balení SET 18 kg a SET 5 kg.

## POKYNY PRO LIKVIDACI ODPADU

Použitý, řádně vyprázdňený obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Zbýlý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť.

### Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.

2	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, <a href="http://www.rokospol.cz">http://www.rokospol.cz</a> , <a href="http://www.rokofloor.cz">www.rokofloor.cz</a>	Aktualizace:JB 11.4.2020
---	---	-----------------------------