

ÚDAJOVÝ LIST

ROKOFLOOR® PU 20 – RK 847

VODOUŘEDITELNÝ NÁTĚR NA POLYURETANOVÉ BÁZI, POTĚR

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Vodou ředitelný nátěr, čirá hmota, nízko viskózní, dvoukomponentní na polyuretanové bázi.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- dobré mechanické vlastnosti
- matný povrch
- výborná UV stabilita
- snadné čištění
- dobrá chemická odolnost
- zvýšení protiskluznosti povrchu
- zvyšuje odolnost vůči poškrábání
- obsah VOC – produkt splňuje požadavky LEED dle SCAQMD Rule 1113
- klasifikace reakce na oheň: Bfl-s1

POUŽITÍ

ROKOFLOOR® PU 20 je hmota speciálně určená pro matování epoxidových a polyuretanových povrchů. Použití i jako bezprašný nátěr.

ÚDAJE KE ZPRACOVÁNÍ

ROKOFLOOR® PU 20 nesmí být zpracována při teplotách okolí a podkladu pod +10 °C a nad +30 °C – minimální doporučená teplota je +12 °C, (při teplotě pod +12 °C zvyšuje viskozitu – houstne). Doporučená teplota materiálu pro aplikaci je +20 °C a relativní vlhkost vzduchu do 65 %. Během aplikace a vytvrzování nesmí na hmotu přijít voda ani jiné chemické zatížení. Teplota podkladu nesmí být nižší než +3 °C nad rosným bodem. Podmínky musí být dodrženy po celou dobu zpracování až do konečného vytvrzení materiálu.

VLASTNOSTI VÝROBKU		
	Složka A	Složka B
Konzistence	Tekutá	Tekutá
Barva	Mléčná	Čirá nažloutlá
Objemová hmotnost	Cca 1100 kg/m ³	Cca 1100 kg/m ³
Obrusnost BCA	max. 100 µm	ČSN EN 13892-4
ÚDAJE PRO POUŽITÍ		
Mísící poměr	4 : 1 hm. (100 dílů složky A a 25 dílů složky B) nebo dle etikety na obalu	
Konzistence hmoty	Tekutá	
Povrch	Matný transparentní	
Doba zpracovatelnosti při 20 °C	45 minut	
Dovolená teplota nanášení	Od +10 °C do +30 °C	
Pochůzný	24 – 36 hodinách při 20 °C	
Plně vytvrzený	7 dní při 20 °C	
Přetíratelnost	do 24 h při 20 °C	
Spotřeba	Max. 0,1 kg/m ² nátěr jedna vrstva, doporučujeme 1- 2 vrstvy	

1	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz , www.rokofloor.cz	Aktualizace: JB 11.8.2020
---	--	------------------------------

PŘÍPRAVA PODKLADU

Na vytvrzený povrch vybraných výrobků řady ROKOFLOOR® aplikovat ROKOFLOOR® PU 20 v doporučené spotřebě ve dvou vrstvách.

APLIKAČNÍ POSTUP

ROKOFLOOR® PU 20 je dodáván ve vhodném mísicím poměru. Takto připravený materiál musí být zpracován během jeho doby zpracovatelnosti vhodnou technologií. Míchá se v daném poměru, provádí se tak, že složku A důkladně promícháme a poté přilejeme složku B a důkladně promícháme. **Míchat na pomalu bez vzniku pěny!**

HLADKÝ NÁTĚR

Aplikovat v odpovídající spotřebě lakovacím válečkem z lakovací nádoby, nelijeme přímo na podlahu a neroztíráme. Lehce sjednotit válcem do kříže. Použití válce z mikrovlákna nebo velurový válec.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Použitá nářadí ihned po skončení práce umyjte vodou nebo Rokoředidlem C6000.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v dobře uzavřených neporušených originálních nádobách v suchu **při teplotě od +10 °C do +30 °C! Chraňte před mrazem a přímým sluncem.**

BALENÍ

ROKOFLOOR® PU 20 se dodává v balení SET 15 kg a SET 5 kg.

POKYNY PRO LIKVIDACI ODPADU

Použitý, řádně vyprázdňený obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Zbýlý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.

2	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz , http://www.rokospol.cz , www.rokofloor.cz	Aktualizace: JB 11.8.2020
---	---	------------------------------